



EN 998-1

Lena[®] 205
Argamassa de Chapisco

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LENA[®] 205 é uma argamassa seca pré-doseada, obtida a partir de ligantes hidráulicos, inertes calcários e siliciosos e adjuvantes, vocacionada para promover a aderência entre as argamassas e o suporte.

LENA[®] 205 é fornecido em sacos de 30kg, acondicionados em paletes plastificadas de 54 sacos. O produto, desde que mantido nas condições originais de embalagem, tem uma validade de 6 meses em condições de armazenagem ao abrigo de fortes amplitudes térmicas e da humidade.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

LENA[®] 205 destina-se à aplicação sobre suportes de baixa absorção (betão armado), em superfícies interiores e exteriores, antes da aplicação das argamassas de reboco **LENA[®]**.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PÓ	Valores médios *	Norma de Referência
Aspeto	Pó cinza	-
Baridade	1700-1900 kg/ m ³	-
Granulometria	Média (< 2,0 mm)	-
PRODUTO EM PASTA		
Temperaturas de aplicação	+5°C a 30°C	-
Água amassadura	16,7%	-
Consumo teórico	5-7 Kg/m ² /cm	-
PRODUTO ENDURECIDO		
Massa volúmica	1800-2000 kg/ m ³	EN 1015-10
Resistência à compressão	> 20,0 N/mm ²	EN 1015-11
Aderência	> 0,7 N/mm ²	EN 1015-12
Reação ao Fogo	Classe A1	EN 998-1
Condutibilidade térmica	0,93 W/m.K (P=90%)	EN 1745
	0,83 W/m.K (P=50%)	

* Resultados obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, podendo variar em função das condições de aplicação.

4. RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

Preparação de suportes:

Os suportes devem estar isentos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, ou de outros materiais que possam prejudicar a aderência da argamassa.



Preparação da argamassa:

Misturar a argamassa em equipamento adequado (adicionar 5,0 litros de água por cada saco de 30 kg).

Aplicação:

LENA[®] 205 é aplicado como o chapisco tradicional, manualmente ou por projeção. Aplicar as argamassas de reboco **LENA[®]**, quando a camada de **LENA[®] 205** se apresentar totalmente endurecida.

5. CONSELHOS COMPLEMENTARES

- A água de amassadura não deve conter quaisquer impurezas (argila, matéria orgânica), devendo, de preferência, ser potável;
- Não aplicar produto que tenha iniciado presa ou argamassas amolentadas;
- Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, aplicando-se o produto tal como apresentado na sua embalagem original e preparado de acordo com as respetivas recomendações.

6. HIGIENE E SEGURANÇA

Ficha de segurança do produto disponível para consulta em www.lena.pt ou por solicitação junto dos nossos Serviços Comerciais.

8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para assistência técnica e informações comerciais contactar


Diamantino Brás Franco, Lda
Rua dos Castanheiros, nº 11 Boavista
2420-415 LEIRIA, Portugal
Tel: 244 723 720; Fax: 244 723 040
E-mail: comercial@lena.pt
www.lena.pt



EN 998-1

Lena[®] 205
Argamassa de Chapisco

9. MARCAÇÃO CE

 ANO: 08	DESIGNAÇÃO: LENA [®] 205 NORMA DE REFERÊNCIA: EN 998-1 UTILIZAÇÃO FINAL: REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS INTERIORES E EXTERIORES
	ARGAMASSA DE REBOCO DE USO GERAL (GP) EM UTILIZAÇÕES INTERIORES EXTERIORES
DIAMANTINO BRÁS FRANCO, LDA RUA DOS CASTANHEIROS, 11 – BOA VISTA 2420-415 LEIRIA	

A informação, recomendações e características técnicas apresentadas nesta Ficha Técnica são fornecidas de boa fé e representam o conhecimento atual que dispomos do produto, podendo ser alterado sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, de acordo com a sua caracterização físico-química apresentada na presente Ficha Técnica, rejeitando quaisquer garantias sobre a sua aplicação, mesmo que inferida da mesma ou objeto de recomendação oral ou escrita.

Revisão de janeiro de 2014