



Lena® 890

Argamassa de Impermeabilização Bi-componente

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LENA® 890 é uma argamassa cimentosa, bi-componente, totalmente impermeável, elástica e com elevado poder de aderência, obtido a partir de ligantes hidráulicos, inertes siliciosos, aditivos e resinas em dispersão.

LENA® 890 é fornecido em kits de 24 kg (sistema Monopack) composto por 18 kg do Componente A (pó) e 6 kg do Componente B (líquido). O produto, desde que mantido nas condições originais de embalagem, tem uma validade de 12 meses em condições de armazenagem ao abrigo de fortes amplitudes térmicas e da humidade.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

LENA® 890 foi especialmente concebida para a impermeabilização de piscinas e reservatórios de água, sendo também indicada na impermeabilização de varandas, terraços e casas de banho. **LENA® 890** possui excelente aderência sobre qualquer tipo de superfície cimentícia, betão e cerâmica, é resistente aos U.V. e é permeável ao vapor de água.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

COMPONENTE A (PÓ)	Valores médios *
Aspeto	Cinza
Baridade	1200 – 1400 kg/m ³
Granulometria	Fina (< 0,5 mm)
COMPONENTE B (LÍQUIDO)	
Aspeto	Branco
Massa Volúmica	1000kg/ m ³
PASTA (COMP. A + COMP. B)	
Temperaturas de aplicação	+5°C a 30°C
Proporção da Mistura (Comp. A: Comp. B)	3:1
Massa Volúmica	1500 - 1700 kg/ m ³
Tempo de vida da mistura	50 minutos
Consumo	3,0 a 3,5 kg/m ²
PRODUTO ENDURECIDO	
Aderência ao betão	≥ 1,0 N/mm ²
Impermeabilidade: Pressão positiva	≤ 5 bar

* Resultados obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, podendo variar em função das condições de aplicação.

4. RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

Preparação de suportes:

Os suportes deverão apresentar-se desempenados, limpos e desengordurados. **LENA® 890** deve ser aplicado após total remoção de pó, eflorescências, descofrantes, babamentos, e ferrugem. As superfícies absorventes devem ser previamente humedecidas com água.

Aplicação:

Misturar o componente A (pó) com o componente B (resina) na sua totalidade, sem qualquer outra adição. Misturar mecanicamente, com misturador elétrico, até se obter uma pasta consistente e cremosa, sem grumos. A aplicação é feita com recurso a talocha metálica e é realizada em duas camadas com incorporação de rede fibra de vidro com tratamento anti-alkalino - **LENA® Rede 90gr/m²**. Aplicar a primeira camada de **LENA® 890** e colocar a rede sobre esta camada ainda fresca. Após o seu endurecimento (cerca de 3 a 5h) aplicar uma segunda camada cruzada. A rede deve ficar sempre entre duas camadas de produto e nunca diretamente sobre o suporte. A espessura final não deve ser inferior a 2mm.

As zonas de remate de encontro do pavimento com a parede assim como as juntas de dilatação devem ser reforçadas com **LENA® Banda** - banda deformável de impermeabilização.

Para proceder à colagem do revestimento deve-se aguardar cerca de 5 dias. A colagem pode ser efectuada directamente sobre a superfície da membrana cimentosa, usando para o efeito o cimento cola flexível cimento cola flexível - **LENA® 3** ou **LENA® 6**.

Em casos construtivos não referidos no presente documento técnico, recomendamos o contacto prévio com os nossos Serviços Técnicos.

5. RESTRIÇÕES

- Não aplicar sobre revestimentos betuminosos;
- Não ultrapassar os 2 mm de espessura, por camada.

6. CUIDADOS COMPLEMENTARES

- Humedecer previamente o suporte a revestir quando este se apresentar muito quente;
- Após aplicação devem tomar-se os cuidados necessários de protecção à membrana, durante pelo menos, as primeiras 24 a 48 horas;
- No caso de aplicação em locais pouco ou nada ventilados, promover a sua ventilação, recorrendo, se necessário, a meios mecânicos;
- A mistura deve ser efectuada com a totalidade das quantidades fornecidas em cada embalagem.



**Lena[®] 890***Argamassa de Impermeabilização Bi-componente***7. HIGIENE E SEGURANÇA**

Ficha de segurança do produto disponível para consulta em www.lena.pt ou por solicitação junto dos nossos Serviços Comerciais.

8. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para assistência técnica e informações comerciais contactar:

Diamantino Brás Franco, Lda

Rua dos Castanheiros, nº 11 - EN 1 (IC2), Km 136 – Boavista

2420-415 LEIRIA, Portugal

Tel: 244 723 720; Fax: 244 723 040

E-mail: comercial@lena.pt

www.lena.pt

A informação, recomendações e características técnicas apresentadas nesta Ficha Técnica são fornecidas de boa fé e representam o conhecimento actual que dispomos do produto, podendo ser alterado sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, de acordo com a sua caracterização físico-química apresentada na presente Ficha Técnica, rejeitando quaisquer garantias sobre a sua aplicação, mesmo que inferida da mesma ou objecto de recomendação oral ou escrita.

Revisão de novembro de 2016