

# LENA® 859-P

## PRIMÁRIO DE EMULSÃO DE SILICATO



### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**LENA® 859 P** é um primário em dispersão aquosa à base de silicato de potássio, com elevada alcalinidade, impedindo a formação de fungos e algas e boa permeabilidade ao vapor de água. Encontra-se disponível em incolor.

É apresentado em embalagens 15 kg. O produto, desde que mantido nas condições originais de embalagem, tem uma validade de 12 meses em condições de armazenagem ao abrigo de fortes amplitudes térmicas e da humidade.

### 2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

**LENA® 859 P** aplica-se tanto em interiores como em exteriores, sobre substratos de natureza mineral: reboco de cimento / cal, tijolo, pedra, betão e superfícies caiadas, uniformizando a sua absorção para posteriormente receberem a tinta de silicato – **LENA® 859**.

### 3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PASTA	Valores médios*
Temperaturas de aplicação	+5°C a 30°C
Massa volúmica (20°C)	1,02±0,03 kg/L
Teor de sólidos	ca. 10% (em volume)
Compostos orgânicos voláteis (COV)	Máx. 29g/l Limite da EU (cat.A/h): 30g/l (2010)
Tempo de secagem (entre demãos)	8 a 10 horas
Consumo teórico	12 a 14 m <sup>2</sup> /L/demão

\* Resultados obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, podendo variar em função das condições de aplicação.

### 4. RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

#### • Preparação de suportes:

Os suportes deverão apresentar-se secos, isentos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis.

Para aplicação sobre rebocos novos, aguardar o tempo de cura total da argamassa, sendo recomendado os 28 dias. Sobre suportes previamente pintados deve-se escovar e lavar para retirar toda a tinta não aderente.

#### • Aplicação:

**LENA® 859-P** é fornecido pronto a usar, sendo apenas necessário realizar uma agitação prévia até à completa homogeneização do produto. A aplicação é realizada a trincha ou a rolo numa demão. Aplicar uma demão de **LENA® 859-P** misturado com a tinta **LENA® 859** na proporção de 1:2 se o substrato for um reboco novo, ou na proporção de 1:1 se o substrato for uma superfície caiada e coesa. Tratando-se de rebocos anteriormente pintados, deve-se realizar a remoção completa da tinta antiga e proceder como se tratasse de um reboco novo. Após secagem aplicar 2 a 3 demãos da tinta de silicato **LENA® 859**, sem diluição.

**LENA® 859-P****PRIMÁRIO DE EMULSÃO DE SILICATO****5. CONSELHOS COMPLEMENTARES**

- Não utilizar na repintura de tintas convencionais;
- Evitar a incidência de raios solares sobre a superfície de trabalho, bem como a aplicação em tempo chuvoso e vento forte;
- A limpeza da ferramenta deve ser feita com água.

**6. HIGIENE E SEGURANÇA**

Ficha de segurança do produto disponível para consulta em [www.lena.pt](http://www.lena.pt) ou por solicitação junto dos nossos Serviços Comerciais.

**7. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para assistência técnica e informações comerciais contactar:

**LENARGATECNIC, LDA**

Rua dos Castanheiros, nº 11 Boa Vista

2420-415 LEIRIA, Portugal

Tel: 244 723 720

E-mail: [comercial@lena.pt](mailto:comercial@lena.pt)

[www.lena.pt](http://www.lena.pt)

*A informação, recomendações e características técnicas apresentadas nesta Ficha Técnica são fornecidas de boa fé e representam o conhecimento atual que dispomos do produto, podendo ser alterado sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, de acordo com a sua caracterização físico-química apresentada na presente Ficha Técnica, rejeitando quaisquer garantias sobre a sua aplicação, mesmo que inferida da mesma ou objeto de recomendação oral ou escrita.*



**Revisão de janeiro de 2014**